

KARTA TECHNICZNA

FARBA AKRYLOWA

DYNAMIC NA DACHY



Przeznaczenie

Specjalna farba akrylowa do malowania dachów ze stali i stali ocynkowanej, elementów pionowych blach, metali i aluminium, oraz do wszelkich elementów z drewna i plastiku (rynni). Przeznaczona do stosowania na zewnątrz budynków. Dzięki doskonałym właściwościom wiążącym może być stosowana do malowania betonu, tynku, podmurówek, cokołów, itd. Nadaje się również do renowacji starych powłok, zarówno na blachach ocynkowanych jak i powlekanych metodami przemysłowymi. Może być też stosowana wewnątrz pomieszczeń do ciągów komunikacyjnych, lamperii, oraz na wszelkie elementy narażone na ścieranie (np. drzwi, ościeżnice drzwiowe, itd.).

Właściwości

Wodorozcieńczalna akrylowa farba o półmatowym stopniu połysku. Dzięki specjalnej recepturze farba posiada właściwości termoplastyczne, nie pęka i współpracuje z podłożem. Odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Charakteryzuje się dobrą siłą krycia, doskonałą przyczepnością do podłoża i tworzy trwałe powłoki. Bardzo łatwa w aplikacji, szybko schnąca. Ekologiczna i przyjazna środowisku.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia do malowania musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Podłoże skorodowane oczyścić poprzez usunięcie rdzy luźno związanej z podłożem i łuszczącej się starej farby, a następnie zagruntować farbą Dynamic Primer. Powierzchnie blachy ocynkowanej przemyć wodą z dodatkiem delikatnego środka myjącego, a następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć. W przypadku występowania „białej rdzy” zaleca się zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem, usunięcie zanieczyszczeń syntetyczną włókniną. Upřednio malowane powierzchnie należy starannie odtłuścić i odpylić. Połyskowe powierzchnie przetrzeć papierem ściernym i odpylić.

Właściwości techniczne

Typ:	100% poliakryl	Gwarancja:	2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
Połysk:	20 półmat SS-184184	Nakładanie:	Pędzlem lub natryskiem
Gęstość:	1,23 acc. wg SS-184111	Kolor:	Grafit RAL 7024 Brąz RAL 8017 Czerwony TI. RAL 3009 Stary miedziany
Części stałe:	39 % objętościowo	Opakowania:	1 l, 3 l, 10 l
Rozpuszczalnik:	Woda	Aplikacja:	Nie malować w temperaturach poniżej 4° C
Wydajność:	10 - 12 m ² /litr		
Czas schnięcia:	Sucha w dotyku: 0,5 do 3 godz. Następne malowanie: 3 do 6 godz. Całkowite wyschnięcie: 24 godz.		